



... tak se dělá chemie

# PERFOROVANÁ SAVÁ UTĚRKA

ČIŠTĚNÍ



Bílá textilní utěrka pro utírání za mokra

- opětovné použití, nepouští vlákna
- odolná vůči rozpouštědlům
- neztrácí pevnost a je velmi pevná i za mokra
- využitelná v autoservisech, lakovnách, myčkách, kuchyních, průmyslu
- velmi vhodná pro potravinářský průmysl



Bílá textilní utěrka pro utírání za mokra

- opětovné použití, nepouští vlákna
- odolná vůči rozpouštědlům
- neztrácí pevnost a je velmi pevná i za mokra
- využitelná v autoservisech, lakovnách, myčkách, kuchyních, průmyslu
- velmi vhodná pro potravinářský průmysl

#### Fyzikální vlastnosti výrobku:

Bílá barva

Vlastnost	Jednotka:	Směrnice:	Prům. hodnota			Jedn. hod.	
Min. Stř. Max.	Min. Max						
Plošná hmotnost	g/ m <sup>2</sup>	ČSN EN 290 73 T1	57	60	63	54	66
Podélná pevnost	N/5 cm	ČSN EN 290 73 T3	20	-	-	-	-
Příčná pevnost	N/5 cm	ČSN EN 290 73 T3	17	-	-	-	-
Tažnost MD	%	ČSN EN 290 73 T3	20	-	-	-	-
Tažnost CD	%	ČSN EN 290 73 T3	25	-	-	-	-
Sorpční schopnost	%	DIN 53923	550	850	-	-	-
Jemnost vláken	µm	ČSN 800240	-	-	5	-	-
Odolnost v oděru	stupeň	ASTM-D4970-89	3-4	4	-	-	-

#### Způsob použití:

Odtrhněte útržek a použijte přímo na místo, které chcete ošetřit

Skl. č.: 89457  
Rozměr: 500 útržků (38 cm / 32 cm)  
Balení/ks: 2

**MAKRA trade s.r.o.**  
Nekázanka 11, 110 00 Praha 1  
Česká republika  
tel./fax: +420 415 726 660  
e-mail: info@makratrade.cz  
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.