



... tak se dělá chemie

UBS AQUA

NÁSTŘIKY/
BARVY



Ochranný nástřik spodků vozidel na vodní bázi

- na vodní bázi
- šetrný k životnímu prostředí
- rychleschnoucí
- výborné antikoroziční účinky
- výborně přilnavý
- s barevným indikátorem
- bez zápachu



UBS AQUA je ekologicky nenáročný ochranný nástřik spodků vozidel na vodní bázi s výbornými antikorozičními účinky a odolností vůči kamínkům. Díky svému složení je aplikovatelný až do -10°C, obsahuje cca 5% VOC.

Po krátké době schnutí (jakmile se šedomodrá barva změní na černou) je UBS AQUA přelakovatelný všemi vodou ředitelnými laky. Ostatními dostupnými laky je přelakovatelný po úplném zaschnutí. Po vytvrzení je možné jej přebrousit. Z důvodu velkého množství dostupných barev na trhu je nezbytné provést zkušební nástřik.

Barva: Černá

Vlastnosti:

- na vodní bázi
- ekologicky nenáročný
- minimalizovaný obsah VOC
- výborná antikoroziční ochrana
- velmi dobrá přilnavost
- bez zápachu

Přilnavost:

Produkt je velmi dobře přilnavý (bez speciální úpravy povrchu) k většině povrchů, které jsou čisté, suché a zbavené prachu a mastnoty. Přesto je vhodné a doporučujeme vyzkoušet přilnavost k povrchu zkouškou.

Možnosti:

U nových i použitých aut, u kterých je koroze již patrná je vhodné

připravit povrch použitím výrobku HKS AQUA. Poté lze nanášet ihned UBS AQUA i před zaschnutím. Díky tomuto postupu je zaručen dlouhodobý antikoroziční účinek.

Použití:

Dózu před použitím důkladně protřepejte. UBS AQUA aplikujte pomocí tlakové pistole BODY-GUN, ze vzdálenosti cca 20 – 30 cm a pod tlakem 2 – 5 barů. Podle potřeby lze produkt zředit vodou. Znečištěné povrchy a vybavení opláchněte vodou.

Schnutí:

UBS AQUA zasychá při pokojové teplotě. Doba zasychání je závislá na teplotě a počtu vrstev nástřiku. Pro rychlejší zasychání doporučujeme teplotu 30 – 35°C. Při schnutí použitím infračerveného záření doporučujeme teplotu 60°C.

Přelakování:

Po krátkém zaschnutí lze přelakovat všemi vodou ředitelnými laky a po úplném zaschnutí lze lakovat všemi konvenčními barvami s rozpouštědly.

Je možné ředit UBS AQUA až do 30% s vodou ředitelnými barvami. Při použití pomocí BODY-GUN lze produkt ředit do 10% s vodou. Při větším jak 10% podílu vody nemusí být struktura nástřiku optimální.

Důležité:

Po použití stříkacího zařízení rozeberte a důkladně omyjte vodou. Naplňte aplikační dózu vodou a pod tlakem vyprazdňujte, dokud nezačne vytékat čistá voda.

Skl. č.: 301-500
Obsah: 1000ml
Balení/ks: 12

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruku. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.